

# Udržitelný základ pro vaši kuchyni: Panely Míminus®

Materiál Míminus® je vyroben ze 100% recyklovaného polystyrenu. Aby vám kuchyňská deska sloužila co nejdéle a vypadala stále jako nová, připravili jsme pro vás tento souhrn vlastností a pravidel péče.

## 1. Estetika a unikátnost materiálu

- **Každý kus je originál:** Panely vyrábíme z recyklovaného plastu. Počítejte s drobnou barevnou odchylkou od vzorků, která je důkazem autentického původu materiálu.
- **Tloušťková tolerance:** Standardní tolerance je +/- 1 mm. S touto odchylkou počítáme v rámci návrhu a montáže vaší kuchyně.
- **UV stabilita:** Pokud jsou panely vystaveny přímému slunci (v blízkosti oken), může materiál vlivem UV záření časem mírně měnit odstín (získává přirozenou patinu).

## 2. Každodenní péče a čištění

Díky své nenasákavosti nepodporuje růst bakterií ani plísní, je snadno omyvatelný a certifikovaný pro styk s potravinami.

- **Rutinní údržba:** Používejte měkký hadřík z mikrovlákna nebo jemnou houbičku a vlažnou vodu s pH neutrálním saponátem (např. jarová voda).
- **Odstranění šmouh:** Po omytí desku vždy vytřete do sucha. Prach stírejte raději vlhkým hadříkem, abyste zabránili vzniku statické elektřiny.
- **Odolné skvrny:** Na mastnotu použijte běžný odmašťovač na plasty. Na zaschlou špínu lze použít jemný krémový čistič bez abrazivních částic (vždy jej nejdříve vyzkoušejte na méně viditelném místě).



# Udržitelný základ pro vaši kuchyni: Panely Mínius®

## 3. Čemu se vyhnout (Kritická varování)

- **Teplotní limit 70-80 °C:** Polystyren se při vyšších teplotách začíná deformovat. Horké hrnce, pekáče nebo i šálky s velmi horkým nápojem patří vždy na podložku.
- **Agresivní chemie:** Nikdy nepoužívejte aceton, ředidla, benzín, bělidla ani čističe s obsahem alkoholu nad 70 %. Tyto látky mohou povrch nenávratně poškodit (zmatnění nebo popraskání).
- **Mechanické poškození:** Vyhněte se drátěnkám, drsným stranám houbiček a abrazivním pískům. Na desce vždy používejte prkénko – přímé krájení nožem povrch poškrábe.

## 4. Technické informace a instalace

- **Standardní tloušťka:** 20 mm. Možnost 12 mm varianty je možná pouze při celoplošném podepření (např. dřevotřískovou deskou).
- **Pozor při montáži:** Desky se nesmí předvrtávat „na sílu“, jinak hrozí puknutí. Vždy postupujte podle našeho Instalačního manuálu.
- **Skladování:** Panely skladujte vždy naplocho na rovném podkladu.
- **Ochrana při stavbě:** Po deskách nikdy nechodte v botách – kamínky v podrážkách by mohly povrch poškrábat ještě před dokončením montáže.



# Udržitelný základ pro vaši kuchyni: Panely Mínius®

## 5. Renovace: Super-schopnost panelů Mínius®

Jednou z největších výhod našich panelů je jejich opravitelnost v celém objemu:

- **Jemné škrábance:** Lze je odstranit ručním broušením pod vodou pomocí brusného papíru s velmi jemnou zrnitostí (P600 až P1200).
- **Obnova lesku:** Po zbrúšení lze povrch přešetřit lešticí pastou na plasty a měkkým kotoučem. Deska tak bude opět vypadat jako nová.

